

アイビーガード カラマンコート 取扱説明書

特徴、仕様

- ・ つる、つた植物の忌避成分を配合した塗料。塗布した箇所からつる、つたが避けていきます。
- ・ 茶透明色。
- ・ 消防法 第 4 類 第一石油類（非水溶性）
- ・ 主な有害成分表示：トルエン、ニトロセルロース、ブタノール、プロピルアルコール、メタクリル酸メチル、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル

使用方法、注意事項

- ・ 施工には刷毛やローラー等を使用してください。
 - ・ 使用前に、よく混ぜてから塗布してください。
 - ・ 塗布面が濡れている場合は、ウエス等でふき取り十分乾燥していることを確認してください。また、ゴミや汚れ等は取り除いてから塗布してください。
 - ・ 塗布面が塗装されている場合は、完全に硬化、乾燥している事をご確認ください。
- また、塗料の製品安全データシート（SDS）を確認し、本製品と塗料の相性をご確認ください。相性が不明な場合は、目立たない場所で重ね塗りが可能か確認のうえご使用ください。
- ・ 地面から1.5m程塗布すると効果的です。塗布高さが低いと忌避効果が弱いことがあります。また、一部のつる、つた植物には忌避効果が弱いことがあります。
 - ・ 農地等が近接している箇所では、成分が流出すると薬害を及ぼす恐れがあるので、農地から2m以上離れている箇所でご使用ください。
 - ・ 塩化ビニルやゴムには、使用しないでください。
 - ・ 忌避効果期間は塗布後1年を目安としてください。（使用状況により差が生じる可能性があります。）

乾燥時間（目安）

- ・ 常温下での指触乾燥約8分、完全乾燥約30分。（塗布条件、気候条件により変わります。）
- ・ 乾燥後も塗布膜表面は少しベタツキが残ります。

施工面積（目安）

- ・ 平面の場合 約6.6㎡/kg
- ・ コンクリート面の場合 約4㎡/kg
- ・ フェンスの場合 約10㎡/kg

※塗装面の表面状態やフェンスの網目、又は塗布膜厚（量）により異なります。

保管方法

- ・ 開封後は、直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所に保管してください。
- ・ 製品の保管状態によっては忌避効果が薄れる可能性がありますので、開封後は出来るだけ早く使い切るようにしてください。

- ・ 塗料が固くなった場合は、ラッカーシンナー等で薄めてご使用ください。薄め過ぎると粘度が低下し、塗布膜厚が薄くなるため忌避効果が弱くなる可能性があります。

安全対策

- ・ 使用する前に製品安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ※リスクアセスメント対象物質が含まれております。
- ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - ・ 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
 - ・ 容器を密閉し、アースを取ること。
 - ・ 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。
 - ・ 火花を発生させない工具を使用すること。
 - ・ 静電気放電に対する措置を講ずること。
 - ・ 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 - ・ 妊娠中、授乳中は接触を避けること。
 - ・ 取扱い後はよく手を洗うこと。
 - ・ この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 - ・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 - ・ 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 - ・ 環境への放出を避けること。
 - ・ 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸用保護具を着用すること。

応急処置

- ・ 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・ 皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- ・ 飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- ・ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- ・ 皮膚刺激又は発疹が生じた場合、医師の診察、手当てを受けること。
- ・ 呼吸に関する症状が出た場合、医師に連絡すること。
- ・ 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。



ヨツギ株式会社

東京都中央区京橋 2-6-13 TEL 03(3563)5611

<https://www.yotsugi.co.jp>

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

(2025.8現在)